

Scheda prodotto

Spessore totale (supporto+adesivo): **0,13mm**

BS 26.05

Supporto principale:	FILM DI PET TRASPARENTE
Supporto secondario:	-
Liner principale:	CARTA GLASSINE SILICONATA AVANA
Liner secondario:	-
Adesivo lato aperto:	ACRILICO MODIFICATO
Adesivo lato protetto:	ACRILICO MODIFICATO

Proprietà adesive

Peel 180° su acciaio		Lato aperto	16	Unità di misura N/25 mm	Metodo BS 34 - AFERA 5001
		Lato protetto	22		
Rolling ball test		Lato aperto	10	Unità di misura Cm	Metodo BS 12 - PSTC-6
		Lato protetto	10		
Quick stick su acciaio		Lato aperto	26	Unità di misura N/25 mm	Metodo BS 6 - AFERA 4015
		Lato protetto	20		
Shear su acciaio		Lato aperto	100	Unità di misura Ore	Metodo BS 68 - AFERA 5012
		Lato protetto	100		

Resistenza alla temperatura

Lungo periodo		-	Unità di misura: °C
Breve periodo		-	Unità di misura: °C

Proprietà meccaniche

Carico di rottura longitudinale		Min.	Max.	Unità di misura Kg/cm2	Metodo ASTM D 882
		1900	-		
Carico di rottura trasversale		Min.	Max.	Unità di misura Kg/cm2	Metodo ASTM D 882
		1900	-		
Allungamento a rottura longitudinale		Min.	Max.	Unità di misura: %	Metodo ASTM D 882
		90	-		
Allungamento a rottura trasversale		Min.	Max.	Unità di misura: %	Metodo ASTM D 882
		90	-		

NOTA: Tutti i dati tecnici riportati rappresentano valori medi ricavati da prove eseguite su diversi campioni prelevati dalla nostra produzione e i valori non costituiscono garanzia specifica circa le caratteristiche indicate. BiesSse Tape consiglia in ogni caso di sincerarsi con prove pratiche dell'esatta rispondenza del prodotto alle proprie specifiche esigenze. I valori indicati possono essere variati in qualsiasi momento per necessità produttive o aggiornamenti tecnici. Tolleranza dei Valori tecnici: ± 30%

Scheda prodotto

Spessore totale (supporto+adesivo): **0,13mm**

BS 26.05

Descrizione

Il prodotto è costituito da un supporto filmico in poliestere trasparente e da un liner in carta glassine siliconata di colore avana.

Il sistema adesivo acrilico (wet-style) assicura performance di adesione molto elevate su entrambi i lati.

Applicazione

Fissaggio di controsolcatori per la cordonatura di cartone ondulato.

Fissaggio di canaline passacavi.

Fissaggio strutturale di componenti accessori nell'industria automotive, come targhe, sensori di parcheggio, coprimontanti, modanature, battitacco, spoiler, antenne, termoformati, telai, emblemi e fregi.

PLUS di prodotto

Tack elevato.

Resistenza alla temperatura e all'umidità.

Raccomandazioni per un corretto uso

Stoccaggio

Per una corretta conservazione del prodotto si consiglia di lasciarlo all'interno del suo imballo fino al momento dell'utilizzo e di utilizzarlo entro 12 mesi dalla data di consegna.

Lo stoccaggio deve essere effettuato in ambiente a temperatura compresa tra 15°C e 25°C e umidità relativa <65%.

Una volta rimossi dall'imballo, immagazzinare i rotoli in verticale e proteggerli dalla polvere.

Non esporre gli imballi e soprattutto il prodotto a irraggiamento solare diretto e fonti di calore.

Pulizia delle superfici

È possibile effettuare l'applicazione del prodotto su superfici sufficientemente piane e non ricoperte di materiali anti-aderenti.

Per ottenere un corretto livello di adesione del prodotto sulle superfici, è indispensabile che queste siano correttamente pulite prima dell'applicazione.

È consigliato l'utilizzo di solventi a rapida evaporazione.

Dopo la pulizia è necessario sincerarsi che il solvente sia completamente evaporato attendendo per un tempo sufficientemente lungo oppure asciugando la superficie con uno straccio completamente asciutto.

Applicazione

Essendo il nastro adesivo sensibile alla pressione è indispensabile sincerarsi di eseguire una idonea pressione sul dorso del nastro una volta applicato sulla superficie da adesivizzare affinché la massa adesiva faccia presa creando una laminazione completa.

Tolleranza delle misure

Per quanto riguarda la tolleranza sulla larghezza di taglio del nastro, essa può variare entro un range di $\pm 2,0$ mm. Tolleranze diverse possono essere fornite a richiesta su specifici formati e misure.

Smaltimento

Si raccomanda di smaltire il prodotto dopo il suo impiego seguendo le specifiche normative del paese di utilizzo.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il nostro Ufficio Tecnico:

info.tapes@biesseworld.com
+39 02 90 11 11 18