


Scheda prodotto

Spessore totale (supporto+adesivo): **0,55mm**

# BS MOUNT 20.100 TPS-LT

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Supporto principale:   | PE ESPANSO GIALLO                                    |
| Supporto secondario:   | FILM DI RINFORZO TRASPARENTE                         |
| Liner principale:      | FILM DI PP BISILICONATO GOFFRATO PATTERN TRASPARENTE |
| Liner secondario:      | -                                                    |
| Adesivo lato aperto:   | GOMMA NATURALE                                       |
| Adesivo lato protetto: | ACRILICO PURO                                        |

## Proprietà adesive

|                               |                                                                                     |               |     |                            |                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------------|------------------------------|
| <b>Peel 90° su acciaio</b>    |    | Lato aperto   | 5   | Unità di misura<br>N/25 mm | Metodo<br>BS 35 - AFERA 5001 |
|                               |                                                                                     | Lato protetto | 7   |                            |                              |
| <b>Rolling ball test</b>      |   | Lato aperto   | 1   | Unità di misura<br>Cm      | Metodo<br>BS 12 - PSTC-6     |
|                               |                                                                                     | Lato protetto | 30  |                            |                              |
| <b>Quick stick su acciaio</b> |  | Lato aperto   | 5   | Unità di misura<br>N/25 mm | Metodo<br>BS 6 - AFERA 4015  |
|                               |                                                                                     | Lato protetto | 7,5 |                            |                              |
| <b>Shear su acciaio</b>       |  | Lato aperto   | 60  | Unità di misura<br>Ore     | Metodo<br>BS 254             |
|                               |                                                                                     | Lato protetto | 100 |                            |                              |

## Resistenza alla temperatura

|                      |                                                                                     |               |                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>Lungo periodo</b> |  | +5°C / + 60°C | Unità di misura: °C |
| <b>Breve periodo</b> |  | +5°C / +80°C  | Unità di misura: °C |

## Proprietà meccaniche

|                                             |                                                                                     |       |       |                        |                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------|--------------------|
| <b>Carico di rottura longitudinale</b>      |  | Min.  | Max.  | Unità di misura<br>kPa | Metodo<br>ISO-1926 |
|                                             |                                                                                     | 7711  | 7711  |                        |                    |
| <b>Carico di rottura trasversale</b>        |  | Min.  | Max.  | Unità di misura<br>kPa | Metodo<br>ISO-1926 |
|                                             |                                                                                     | 10070 | 10070 |                        |                    |
| <b>Allungamento a rottura longitudinale</b> |  | Min.  | Max.  | Unità di misura: %     | Metodo<br>ISO-1926 |
|                                             |                                                                                     | 36    | 36    |                        |                    |
| <b>Allungamento a rottura trasversale</b>   |  | Min.  | Max.  | Unità di misura: %     | Metodo<br>ISO-1926 |
|                                             |                                                                                     | 40    | 40    |                        |                    |

NOTA: Tutti i dati tecnici riportati rappresentano valori medi ricavati da prove eseguite su diversi campioni prelevati dalla nostra produzione. BiesSse Tape consiglia in ogni caso di sinderarsi con prove pratiche dell'esatta rispondenza del prodotto alle proprie specifiche esigenze. I valori indicati possono essere variati in qualsiasi momento per necessità produttive o aggiornamenti tecnici. Tolleranza dei Valori tecnici: ± 30%

Scheda prodotto

Spessore totale (supporto+adesivo): **0,55mm**

# BS MOUNT 20.100 TPS-LT

## Descrizione

Il prodotto è composto da un supporto di laminato multistrato a spessore calibrato in polietilene espanso a celle chiuse, reticolato fisicamente, e da un liner filmico in polipropilene bisiliconato trasparente, goffrato pattern. Il supporto è rinforzato da un lato con film di supporto trasparente.

Il sistema differenziale di adesivi, acrilico (dry-style) su lato protetto e gomma naturale (wet-style) su lato aperto, offre performance di adesione alte sul lato protetto e medie sul lato aperto.

Comprimibilità alta identificata dalla schiuma di colore giallo.

## Applicazione

Ideale per la stampa flessografica Wide Web di imballaggi flessibili e per la stampa pre-print su cartone ondulato.

Adatto per la stampa di retini, sfumature, linee e caratteri sottili.

Consigliato per fotopolimeri di grandi dimensioni e medio spessore.

Adatto per il montaggio su sleeve e cilindri di acciaio.

Risultati di stampa eccellenti con lunghe tirature e alta velocità di stampa.

## PLUS di prodotto

La struttura superficiale del liner è appositamente studiata per imprimere nell'adesivo un particolare disegno irregolare, che permette la distribuzione uniforme dell'aria e garantisce un'adesione ideale nell'area di contatto più ampia possibile.

Espanso ad alta resilienza

Migliore combinazione adesiva per il riposizionamento, la rimozione e la salvaguardia del fotopolimero.

## Raccomandazioni per un corretto uso

### Stoccaggio

Per una corretta conservazione del prodotto si consiglia di lasciarlo all'interno del suo imballo fino al momento dell'utilizzo e di utilizzarlo entro 12 mesi dalla data di consegna.

Lo stoccaggio deve essere effettuato in ambiente a temperatura compresa tra 15°C e 25°C e umidità relativa <65%.

Una volta rimossi dall'imballo, immagazzinare i rotoli in verticale e proteggerli dalla polvere.

Non esporre gli imballi e soprattutto il prodotto a irraggiamento solare diretto e fonti di calore.

### Pulizia delle superfici

È possibile effettuare l'applicazione del prodotto su superfici sufficientemente piane e non ricoperte di materiali anti-aderenti.

Per ottenere un corretto livello di adesione del prodotto sulle superfici, è indispensabile che queste siano correttamente pulite prima dell'applicazione.

È consigliato l'utilizzo di solventi a rapida evaporazione.

Dopo la pulizia è necessario sincerarsi che il solvente sia completamente evaporato attendendo per un tempo sufficientemente lungo oppure asciugando la superficie con uno straccio completamente asciutto.

### Applicazione

Essendo il nastro adesivo sensibile alla pressione è indispensabile sincerarsi di eseguire una idonea pressione sul dorso del nastro una volta applicato sulla superficie da adesivizzare affinché la massa adesiva faccia presa creando una laminazione completa.

### Tolleranza delle misure

Per quanto riguarda la tolleranza sulla larghezza di taglio del nastro, essa può variare entro un range di  $\pm 2,0$  mm. Tolleranze diverse possono essere fornite a richiesta su specifici formati e misure.

### Smaltimento

Si raccomanda di smaltire il prodotto dopo il suo impiego seguendo le specifiche normative del paese di utilizzo.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il nostro Ufficio Tecnico:

**info.tapes@biesseworld.com**  
**+39 02 90 11 11 18**