

BS SPLICE 60 R MONO DARK BLUE

1°

STRUTTURA

SUPPORTO	CARTA KRAFT BIANCA
COLORE	STAMPATA ROSSO O NERO
LINER	CARTA GLASSINE BISILICONATA BIANCA
ADESIVO	ACRILICO SOLUBILE IN ACQUA
COLORE	BLUE
SPESSORE TOTALE	50 µm (AFERA 5006-ED.2023)

2°

PROPRIETA' ADESIVE

RESISTENZA AL CALORE	200 °C (BS internal method IS-CQ1-16)
RESISTENZA ALLA TRAZIONE CD	>1.7 daN/cm (AFERA 5004-ED.2023)
MACERABILITA'	COMPLETA (TAPPI UM213-ED. 91)*

*Se non vengono seguite le linee guida del test, possono verificarsi risultati non rappresentativi.

3°

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E APPLICAZIONI

Nastro macerabile mono adesivo con supporto sottile in carta e liner macerabile siliconato.

Di facile applicazione e senza sbavature.

Ideale per giunzioni di carta sottile.

Giunte testa a testa permanenti su carta leggera (SC, LWC) su calandre, supercalandre, riavvolgitrici e bobinatrici.

Per il fissaggio con il nastro adesivo dei bordi di entrata e di uscita della carta sulle giunzioni sovrapposte.

4°

RACCOMANDAZIONI

- **Stoccaggio**
Per una corretta conservazione del prodotto si consiglia di lasciarlo all'interno del suo imballo fino al momento dell'utilizzo e di utilizzarlo entro 12 mesi alla data di consegna.
Lo stoccaggio deve essere effettuato in ambiente a temperatura compresa tra 15°C e 25°C e umidità relativa <65%.
Una volta rimossi dall'imballo, immagazzinare i rotoli in verticale e proteggerli dalla polvere.
Non esporre gli imballi e soprattutto il prodotto a irraggiamento solare diretto e fonti di calore.
- **Pulizia delle superfici**
È possibile effettuare l'applicazione del prodotto su superfici sufficientemente piane e non ricoperte di materiali antiaderenti.
Per ottenere un corretto livello di adesione del prodotto sulle superfici, è indispensabile che queste siano correttamente pulite prima dell'applicazione.
È consigliato l'utilizzo di solventi a rapida evaporazione.
Dopo la pulizia è necessario sincerarsi che il solvente sia completamente evaporato attendendo per un tempo sufficientemente lungo oppure asciugando la superficie con uno straccio completamente asciutto.
- **Applicazione**
Essendo il nastro adesivo sensibile alla pressione è indispensabile sincerarsi di eseguire una idonea pressione sul dorso del nastro una volta applicato sulla superficie da adesivizzare affinché la massa adesiva faccia presa creando una laminazione completa.
- **Tolleranza delle misure**
Per quanto riguarda la tolleranza sulla larghezza di taglio del nastro, essa può variare entro un range di $\pm 2,0$ mm. Tolleranze diverse possono essere fornite a richiesta su specifici formati e misure.
- **Smaltimento**
Si raccomanda di smaltire il prodotto dopo il suo impiego seguendo le specifiche normative del paese di utilizzo.

NOTA: Tutti i dati tecnici riportati rappresentano valori medi ricavati da prove eseguite su diversi campioni prelevati dalla nostra produzione e i valori non costituiscono garanzia specifica circa le caratteristiche indicate. BiesSse Tape consiglia in ogni caso di sincerarsi con prove pratiche dell'esatta rispondenza del prodotto alle proprie specifiche esigenze. I valori indicati possono essere variati in qualsiasi momento per necessità produttive o aggiornamenti tecnici.
Tolleranza dei Valori tecnici: $\pm 30\%$