

MS 3739 BLUE

1°

STRUTTURA

SUPPORTO	CARTA SILICONATA SEMI ESTENSIBILE
ADESIVO	ACRILICO SOLUBILE IN ACQUA
COLORE	BIANCO, BLU O KRAFT
SPESSORE TOTALE	160 U.M. µm (AFERA 4006-ED.9/79)

2°

PROPRIETA' ADESIVE

RESISTENZA ALLA TRAZIONE	5.5 DA N/cm (AFERA 4004-ED.9/79)
RESISTENZA AL CALORE	200 °C (BS INTERNAL METHOD)
MACERABILITA'	COMPLETA (TAPPI UM213-ED. 91)*

*Se non vengono seguite le linee guida del test, possono verificarsi risultati non rappresentativi.

3°

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E APPLICAZIONI

Nastro macerabile monoadesivo con supporto in carta siliconata semiestensibile. Ottima conformabilità e resistenza alla trazione e allo strappo dei bordi molto elevata. Adesivo ad alta aderenza. Tutti i componenti del supporto in carta sono elencati nella FDA 21 CFR 176.170 (componenti di carta e cartone a contatto con alimenti acquosi e grassi).

- E' utilizzato per chiusura bobine
- Incollaggio su manicotto e per le giunte temporanee su ribobinatrici.

4°

RACCOMANDAZIONI

- **Stoccaggio**
Per una corretta conservazione del prodotto si consiglia di lasciarlo all'interno del suo imballo fino al momento dell'utilizzo e di utilizzarlo entro 10 mesi alla data di consegna.
Lo stoccaggio deve essere effettuato in ambiente a temperatura compresa tra 15°C e 25°C e umidità relativa <65%.
Una volta rimossi dall'imballo, immagazzinare i rotoli in verticale e proteggerli dalla polvere.
Non esporre gli imballi e soprattutto il prodotto a irraggiamento solare diretto e fonti di calore.
- **Pulizia delle superfici**
È possibile effettuare l'applicazione del prodotto su superfici sufficientemente piane e non ricoperte di materiali anti-aderenti.
Per ottenere un corretto livello di adesione del prodotto sulle superfici, è indispensabile che queste siano correttamente pulite prima dell'applicazione.
È consigliato l'utilizzo di solventi a rapida evaporazione.
Dopo la pulizia è necessario sincerarsi che il solvente sia completamente evaporato attendendo per un tempo sufficientemente lungo oppure asciugando la superficie con uno straccio completamente asciutto.
- **Applicazione**
Essendo il nastro adesivo sensibile alla pressione è indispensabile sincerarsi di eseguire una idonea pressione sul dorso del nastro una volta applicato sulla superficie da adesivizzare affinché la massa adesiva faccia presa creando una laminazione completa.
- **Tolleranza delle misure**
Per quanto riguarda la tolleranza sulla larghezza di taglio del nastro, essa può variare entro un range di $\pm 2,0$ mm. Tolleranze diverse possono essere fornite a richiesta su specifici formati e misure.
- **Smaltimento**
Si raccomanda di smaltire il prodotto dopo il suo impiego seguendo le specifiche normative del paese di utilizzo.

NOTA: Tutti i dati tecnici riportati rappresentano valori medi ricavati da prove eseguite su diversi campioni prelevati dalla nostra produzione e i valori non costituiscono garanzia specifica circa le caratteristiche indicate. BiesSse Tape consiglia in ogni caso di sincerarsi con prove pratiche dell'esatta rispondenza del prodotto alle proprie specifiche esigenze. I valori indicati possono essere variati in qualsiasi momento per necessità produttive o aggiornamenti tecnici.
Tolleranza dei Valori tecnici: $\pm 30\%$