MS MONOFOAM PVC 696

1°

STRUTTURA

SUPPORTO	PVC ESPANSO
COLORE	NERO, BIANCO, MARRONE
ADESIVO	ACRILICO BASE ACQUA
SPESSORE TOTALE	3 mm - 4 mm - 5 mm

2°

PROPRIETA' ADESIVE

DENSITA'	120 kg/m ³ ± 10%
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 30°C + 7 °C
REAZIONE AL FUOCO	B2 (DIN 4102-1)
DEFORMAZIONE RESIDUA <i>Compressione 50%, 30' dopo il rilascio, 23°C</i> <i>Compressione 50%, 4h dopo il rilascio, 23°C</i> <i>Compressione 50%, 24h dopo il rilascio, 23°C</i>	DIN 53572 7,9 % 3,1 % 1,1 %
STABILITA' DIMENSIONALE <i>Longitudinale dopo 4h, 60°C</i> <i>Trasversale dopo 4h, 60°C</i> <i>Longitudinale dopo 4h, -30°C</i> <i>Trasversale dopo 4h, -30°C</i>	1,0 % 0,1 % 0,6 % 0,6 %

3°

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E APPLICAZIONI

PVC espanso a celle semi-chiuse a rapida resilienza a rapido ritorno alle sue dimensioni dopo compressione. Ottima resistenza all'acqua e buona resistenza ai raggi UV. Raccomandato per l'isolamento termico. Può essere impiegato come anticondensa, per evitare la dispersione del calore nelle tubazioni di riscaldamento e condizionamento, come isolante acustico, su lamiere per smorzare le vibrazioni, come guarnizione di battuta per porte e finestre e come guarnizione di tenuta di acqua e polvere.

4°

RACCOMANDAZIONI

- **Stoccaggio**
Per una corretta conservazione del prodotto si consiglia di lasciarlo all'interno del suo imballo fino al momento dell'utilizzo e di utilizzarlo entro 12 mesi alla data di consegna. Lo stoccaggio deve essere effettuato in ambiente a temperatura compresa tra 15°C e 25°C e umidità relativa <65%. Una volta rimossi dall'imballo, immagazzinare i rotoli in verticale e proteggerli dalla polvere. Non esporre gli imballi e soprattutto il prodotto a irraggiamento solare diretto e fonti di calore.
- **Pulizia delle superfici**
È possibile effettuare l'applicazione del prodotto su superfici sufficientemente piane e non ricoperte di materiali anti-aderenti. Per ottenere un corretto livello di adesione del prodotto sulle superfici, è indispensabile che queste siano correttamente pulite prima dell'applicazione. È consigliato l'utilizzo di solventi a rapida evaporazione. Dopo la pulizia è necessario sincerarsi che il solvente sia completamente evaporato attendendo per un tempo sufficientemente lungo oppure asciugando la superficie con uno straccio completamente asciutto.
- **Applicazione**
Essendo il nastro adesivo sensibile alla pressione è indispensabile sincerarsi di eseguire una idonea pressione sul dorso del nastro una volta applicato sulla superficie da adesivizzare affinché la massa adesiva faccia presa creando una laminazione completa.
- **Tolleranza delle misure**
Per quanto riguarda la tolleranza sulla larghezza di taglio del nastro, essa può variare entro un range di ± 2,0 mm. Tolleranze diverse possono essere fornite a richiesta su specifici formati e misure.
- **Smaltimento**
Si raccomanda di smaltire il prodotto dopo il suo impiego seguendo le specifiche normative del paese di utilizzo.

NOTA: Tutti i dati tecnici riportati rappresentano valori medi ricavati da prove eseguite su diversi campioni prelevati dalla nostra produzione e i valori non costituiscono garanzia specifica circa le caratteristiche indicate. BiesSse Tape consiglia in ogni caso di sincerarsi con prove pratiche dell'esatta rispondenza del prodotto alle proprie specifiche esigenze. I valori indicati possono essere variati in qualsiasi momento per necessità produttive o aggiornamenti tecnici.
Tolleranza dei Valori tecnici: ± 30%